

Vloerisolatie bovenzijde

37 NA-ISOLATIE

37.42 0.BEGANE GRONDVLOERISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD

Richtlijnen:

- Ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn.
- De te isoleren ruimtes dienen leeggeruimd te zijn.
- Opgaande muren over een hoogte van 1 meter afplakken.
- Indien naderhand vloerverwarming aan de bovenzijde wordt toegepast, dient de isolatie te worden vlakgeschuurd.

1.PUR-SCHUIM SPRAY

Fabricaat: Isolatiebedrijf Pluimers B.V.

Materiaal: Gespoten polyurethaanschuim, CFK vrij.

Type: Pluimers HR IsoSpray® . KOMO-Attest nr IKB1588/09.

Productomschrijving:

- 2-componenten gesloten cellig CFK-vrij polyurethaanschuim
- λ -10 initieel: 0,021 W/m.K
- dichtheid ongeveer 40 kg/m³
- gesloten cellen 90-95% volgens Remington
- dampdiffusieweerstandsgetal van circa 60
- vlamdovend, brandklasse 4 volgens NEN 6065
- drukspanning \geq 100

Verwerking: Spuiten

Dikte: Conform

Isolatiewaarde: Conform

Garantie: Door applicateur dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar.

.01 BEGANE GRONDVLOER

De isolatie van de bovenzijde van de begane grondvloeren.



PLUIMERS

WWW.PLUIMERS.EU

Isolatiebedrijf Pluimers B.V.

Wattstraat 11, NL-7461 AB Rijssen

Postbus 66, NL-7460 AB Rijssen

Tel.: +31 (0)548 51 62 25